

Zelas™ CP 物性一覧



項目	試験法	単位	CP101	CP207	CP208	CP209
特徴			高透明 低分子量薬剤 低吸着性	タンパク質薬剤低吸着性	タンパク質薬剤低吸着性	タンパク質薬剤低吸着性 ヒートシール性
用途例			射出一般	シリンジ 射出一般	バイアル/マイクロ流路 射出一般	シングルチャンバーバッグ 最内層
MFR (230℃, 21N)	ISO 1133参考	g/10min	7	5	1	4
曲げ弾性率	ISO 178参考	MPa	2000	1700	1600	1100
全光線透過率	ISO 14782参考	%	91	91	91	91
ヘイズ(2mmt)	ISO 14782参考	%	1.5	3.0	1.5	7.0
※ 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。						Issued: July.2024