

Modic™ TPCシリーズ 物性一覧



グレード名	試験法	単位	GQ131	GQ331	GQ430	GK320
MFR (230℃, 21.2N)	JIS K7210 参考	g/10min.	20	12	16	9
密度	JIS K7112 参考	g/cm ³	1.06	1.09	1.1	1.03
融点	MCC法 (DSCピーク)	℃	155	182	168	183
D硬度	JIS K6253 参考	-	20	37	33	40
引張降伏応力	JIS K7161 参考	MPa	10	14	16	8
引張破断伸び	JIS K7161 参考	%	>500	>500	>500	480
用途			PA,EVOH柔軟改質	PA,EVOH,PEs接着	接着 PA改質	PA,EVOH,PEs接着

※各物性値は代表値であり、保証値ではありません。

Issued : September.2025