

Modic™ PPシリーズ 物性一覧



グレード名	試験法	単位	P512VB	P674	P595	P575	P546V
MFR (230℃, 21.2N)	JIS K7210 参考	g/10min.	2	3.4	7.5	5.5	10
密度	JIS K7112 参考	g/cm ³	0.88	0.89	0.9	0.91	0.88
融点	MCC法 (DSCピーク)	℃	122	140	168	162	142
ビカッ軟化点	JIS K7206 参考	℃	84	117	145	157	52
引張降伏応力	JIS K7161 参考	MPa	11	18	26	39	>12
引張破断伸び	JIS K7161 参考	%	>500	>500	>500	400	>500
ベースポリマー			rPP	rPP	hPP	hPP	rPP
推奨成形方法			ボトル シート	シート キャスト	キャスト	延伸	キャスト 押出ラミ

※各物性値は代表値であり、保証値ではありません。

Issued : September.2025