## ゼラス™ TPS 成形条件



## ゼラス™ TPS 射出成形条件

| 項目         |          | 推奨条件    |
|------------|----------|---------|
| 設定温度 (°C)  | シリンダ1-後  | 160-180 |
|            | シリンダ2-中央 | 180-230 |
|            | シリンダ3-前  | 180-230 |
|            | ノズル      | 170-220 |
| 射出圧力 (MPa) |          | 40-100  |
| 射出時間 (sec) |          | 1-15    |
| 冷却時間 (sec) |          | 10-40   |
| 金型温度 (°C)  |          | 30-70   |

三菱ケミカル株式会社 2025年10月