ゼラス™ TPO 成形条件



ゼラス™ TPO 射出成形条件

項目		推奨条件
温度条件(°C)	シリンダー (後)	170-190
	シリンダー (中央)	200-240
	シリンダー (前)	200-240
	ノズル	190-230
金型温度 (°C)		30-60

三菱ケミカル株式会社 2025年10月