

Sunprene™ 特殊エラストマー グレード 物性一覧



項目	試験方法		QS2208	QS2217H	QS3101	QS3104	QS3105	QS3106	
成形法		押出		押出		押出		押出	
用途例		建材部品		建材部品		自動車部品		自動車部品	
特徴		ABS共押出		防カビ剤入り		異音防止		異音防止	
比重	JIS K7112 参考	–	1.23	1.22	1.19	1.19	1.19	1.19	
硬さ(10s)	JIS K6253 参考	–	68	68	70	61	69	61	
引張強さ	JIS K6723 参考	MPa	17	17	7.9	8.2	9.8	8.2	
伸び	JISK6723 参考	%	530	550	480	550	560	540	
100% モジュラス	JIS K6723 参考	MPa	2.7	2.6	2.9	2	2.8	2	
耐寒性	JIS K6723 参考	℃	-48	-50	<-55	<-55	<-55	<-55	

※各物性値は代表値であり、保証値ではありません。