

Sunprene™ 自動車/射出 グレード 物性一覧



項目	試験方法		FD60DC	KB70RP13	KD60HA	KD65MC	KD80MA	KD90EA
成形法			射出	射出	射出	射出	射出	射出
用途例			内装部品	外装部品	内装部品	内装部品	内装部品	内装部品
特徴			抗菌剤入り	ツヤ消し	ツヤ消し	高触感	ツヤ消し	ツヤ消し
比重	JISK7112 参考	－	1.33	1.27	1.23	1.27	1.33	1.32
硬さ(10s)	JISK6253 参考	－	61	66	56	64	82	90
引張強さ	JISK6723 参考	MPa	10	8.2	6.6	7.4	11	16
伸び	JISK6723 参考	%	340	220	240	230	180	200
100% モジュール	JISK6723 参考	MPa	3.9	4.8	3.7	4.4	9.2	13
耐寒性	JISK6723 参考	℃	-36	-29	-30	-29	-10	-10

※各物性値は代表値であり、保証値ではありません。