

Sunprene™ 自動車/押出 グレード 物性一覧



項目	試験方法	単位	FA55KC	FA60DS	FE65DD	FA70DY	FA70HP	FA80FA
	成形法		押出	押出	押出	押出	押出	押出
	用途例		外装部品	外装部品	外装部品	外装部品	外装部品	外装部品
	特徴		ツヤ消し	高弹性	高弹性	高弹性	一般	耐寒性良好
比重	JISK7112 参考	–	1.24	1.25	1.23	1.34	1.23	1.29
硬さ(10s)	JISK6253 参考	–	54	58	65	70	70	84
引張強さ	JISK6723 参考	MPa	12	13	18	15	19	23
伸び	JISK6723 参考	%	430	440	430	440	410	380
100%モジュラス	JISK6723 参考	MPa	3.2	3	4.5	3.5	5.9	9.4
耐寒性	JISK6723 参考	℃	-43	-49	-41	-34	-43	-45

※各物性値は代表値であり、保証値ではありません。