

Sunprene™ 一般押出/射出 グレード 物性一覧



項目	試験方法		FE55DX	FE65HB	FG55EB	KE85TF	FF45AC	KF65GA
成形法		押出	押出	押出	押出	射出	射出	
用途例		建材部品	建材部品	雑貨	建材部品	家電部品	雑貨	
特徴		防カビ剤入り	一般	透明	ツヤ消し	ABS 非移行性	ツヤ消し	
比重	JIS K7112 参考	–	1.28	1.25	1.15	1.3	1.27	1.27
硬さ(10s)	JIS K6253 参考	–	55	67	55	81	53	61
引張強さ	JIS K6723 参考	MPa	13	17	13	20	10	9.3
伸び	JIS K6723 参考	%	450	400	420	310	410	320
100% モジュラス	JIS K6723 参考	MPa	2.8	5.1	3.9	9.2	3.7	3.8
耐寒性	JIS K6723 参考	°C	-48	-49	-50	-34	-40	-37

※各物性値は代表値であり、保証値ではありません。