

Vinika™ 硬質 押出/射出 グレード 物性一覧



項目	試験方法		D1148A	D3058G	T133	D6228	D7653	T616
成形法			押出	押出	押出	射出	射出	射出
用途例			建材部品	建材部品	自動車部品	家電部品	雑貨	建材部品
特徴			一般	高衝擊	耐熱	中衝擊	透明 中衝擊	耐熱
比重	JIS K 7112 参考	–	1.52	1.4	1.47	1.36	1.35	1.46
引張降伏強さ	JIS K 7161 参考	MPa	41	45	45	49	53	53
シャルピー衝撃強さ	JIS K 7111 参考	kJ/m2	7	8	14	14	5	20
ビカット軟化温度(10N荷重)	JIS K 7206 参考	°C	88	88	114	–	80	–
ビカット軟化温度(50N荷重)	JIS K 7206 参考	°C	-	–	105	76	–	109

* 上記物性値は代表値であり、保証値ではありません。