

# Vinika™ 自動車押出グレード 物性一覧



項目	試験方法		CA65NA	CA70GG	CA80TC	CA90KA	CA95PA3	CC70DS
用途例			外装部品	外装部品	外装部品	外装部品	外装部品	内装部品
特徴			高光沢	一般	一般	一般	高耐候/原着	ツヤ消し
比重	JIS K 7112 参考	–	1.2	1.24	1.27	1.34	1.27	1.3
硬さ(10s)	JIS K 6253 参考	–	64	69	81	91	92	68
引張強さ	JIS K 6723 参考	MPa	17	18	22	27	27	15
伸び	JIS K 6723 参考	%	410	400	350	340	310	360
100% モジュラス	JIS K 6723 参考	MPa	5.1	6.4	9.8	13	15	5.6
耐寒性	JIS K 6723 参考	°C	-41	-39	-31	-21	-13	-36

\*上記物性値は代表値であり、保証値ではありません。