

Vinika™ 自動車射出グレード 物性一覧



項目	試験方法		CB75FF	CB88NC	CB88QA	CD50EA	CD60AA	CD98DB
成形法			射出	射出	射出	射出	射出	射出
用途例			外装部品	外装部品	外装部品	内装部品	内装部品	内装部品
特徴			耐候性良好	高耐候/原着	低線膨張	一般	ABS非移行性	抗菌剤入り
比重	JIS K 7112 参考	–	1.29	1.27	1.37	1.32	1.24	1.36
硬さ(10s)	JIS K 6253 参考	–	75	95	85	48	52	98
引張強さ	JIS K 6723 参考	MPa	10	21	11	7.2	10	25
伸び	JIS K 6723 参考	%	240	240	190	400	420	220
100% モジュラス	JIS K 6723 参考	MPa	6.6	15	10	2.2	3.3	19
耐寒性	JIS K 6723 参考	°C	-29	-5	-9	-44	-41	-3

*上記物性値は代表値であり、保証値ではありません。