

Vinika™ 一般 押出/射出 グレード 物性一覧



項目	試験方法		CE55EH	CE60BD	CE69DF	CF60LA	CF75CB	CF80EA
成形法	成形法		押出	押出	押出	射出	射出	射出
用途例	用途例		建材部品	建材部品	家電部品	雑貨	家電部品	雑貨
特徴	特徴		高光沢	PS非移行性	防カビ剤入り	透明	PS/ABS 非移行性	一般
比重	JIS K 7112 参考	–	1.17	1.46	1.44	1.18	1.37	1.27
硬さ(10s)	JIS K 6253 参考	–	55	62	69	54	73	81
引張強さ	JIS K 6723 参考	MPa	12	9.4	11	11	12	15
伸び	JIS K 6723 参考	%	430	380	360	430	260	270
100% モジュラス	JIS K 6723 参考	MPa	3.7	3.2	4.4	3.8	6.4	9.1
耐寒性	JIS K 6723 参考	℃	-52	-27	-24	-43	-16	-28

*上記物性値は代表値であり、保証値ではありません。